

Contract/Контракт № 342-2018
 Date/от 27.12.2017
 Specification/Спецификация 125
 Order/Отпуск 5000499088

Arceormittal

Car/Вагон 60535325
 Car customs/Поговорный знак 7001850173
 Outgoing delivery/Исходящая поставка 8001848780
 Export licence/Разрешение на вывоз Не требуется

СЕРТИФИКАТ ПРИЕМКИ №
 INSPECTION CERTIFICATE № 8001848780
 EN 10204-3.1



Manufacturer:	PJSC "Arceormittal Kryvyi Rih"	Производитель:	ПАО "АРСЕЛ МИТТАЛ КРИВИЙ РИГ"
Buyer:	"Metallokomplekt-M" JSC	Покупатель:	АО "Металлокомплект-М"
Destination country:	The Russian Federation	Страна назначения:	Российская Федерация
Consignee:	"Lokomotiv" JSC str. 32 Stachek avenue, 47 Saint-Petersburg 198097 The Russian Federation ОКПО 56268517 ИНН 7805227529	Грузополучатель:	АО "Локомотив" Российская Федерация 198097 г. Санкт-Петербург пр. Стачек, 47 стр. 32 ОКПО 56268517 ИНН 7805227529

Description of goods/Наименование товара									Standards/НТД	
ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА. ПОЛОСА / HOT-ROLLED STEEL BAR OF CARBON STEEL OF ORDINARY QUALITY. FLAT BAR									ДСТУ 4484:2005/ГОСТ 535-2005 ДСТУ 2831:2005/ГОСТ 380-2005 ДСТУ 4747:2007 (ГОСТ 103-2006) ДСТУ 3058-95 (ГОСТ 7566-94)	
No	№ плавки Heat No	№ партии Batch	Марка Grade	Толщина/д-р, мм THKNS/diam, mm	Вид пост. по длине Shipment by length	Длина, мм Length, mm	Ед. Изм. Unit	Кол-во Quantity	Масса нетто, кг Net weight, kg	
1	232486	27729	СТ3ПС	20X4	М/ДЛ	6000	пачки/bun	5	13900	
2	210663	27733	СТ3ПС	20X4	М/ДЛ	6000	пачки/bun	7	17080	
3	210663	27737	СТ3ПС	20X4	М/ДЛ	6000	пачки/bun	8	22600	
									20	53580

Chemical composition of steel, %/Химический состав стали, %																
No	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	N	Al	As	B	Al	V	Mo	W
1.	0.149	0.482	0.051	0.013	0.009	0.010	0.020	0.043	0.0032	<0.005	<0.005	0.0004	0.003	<0.005	<0.010	-
2.	0.204	0.489	0.065	0.025	0.021	0.021	0.018	0.025	0.0050	<0.005	<0.005	0.0004	<0.002	<0.005	<0.010	0.024
3.	0.204	0.489	0.065	0.025	0.021	0.021	0.018	0.025	0.0050	<0.005	<0.005	0.0004	<0.002	<0.005	<0.010	0.024

Mechanical properties/Механические свойства			
No	Предел текучести Yield Strength МПа/Н/мм2 (МПа/Н/мм2)	Временное сопротивление Tensile Strength МПа/Н/мм2 (МПа/Н/мм2)	Удлинение Elongation %
1.	364	465	36,8
2.	365	483	36,8
3.	335	457	39,6

Radiation parameters (Bq/Kg)/Радиационные параметры (Бк/кг)				Material EDR (μSv/hr)/МЭД материала (мкЗв/ч)	
Ra	Th	K	A(sum)		
<50	<50	<100	<141	<0,08	


Class of application/Класс применения - I

Примечание: Настоящим удостоверяем, что указанная выше продукция была испытана и соответствует условиям заказа по контракту.
 Remarks: We hereby certify that the material described above has been tested and complies with the terms of the order contract.
 Вниманию: не допускайте использование обвязок для застопорки груза при перегрузочных работах.
 Caution: the use of bindings for attaching slings to a cargo during transshipment is not permitted.

Маркировка
Marking

Примечание
Note

Точность проката - ВТ1, ВШ1. Разность диагоналей в одном сечении не более 3,0 мм. Группа качества поверхности - ПП. Сервисность - ВС.



Итого листов 1
 17.06.2019 Лист 1
 Sheet 1
 Sheets 1

Итого листов 1
 17.06.2019 Лист 1
 Sheet 1
 Sheets 1