

NEOMID Мастика клеящая универсальная термовлагостойкая SuperContact.

Описание.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Мастика клеящая универсальная термовлагостойкая (высохший клеевой шов выдерживает температуру от -50°C до +1300°C) «NEOMID» предназначена для кладки и облицовки печей и каминов, склеивания кафельной и метлахской плитки, стекла, пенополистирольных потолочных плиток, дерева, картона, бетона, кирпича, натурального и искусственного камня (кроме материалов на гипсовой основе) в любых сочетаниях, неглубокой шпатлевки оштукатуренных и бетонных поверхностей, наклеивания фанеры на стяжку (кроме поверхностей, имеющих постоянный контакт с водой). При склеивании материалов имеющих периодический контакт с водой, для швов использовать влагустойчивые герметики или затирки. Содержит антисептические добавки. Препятствует образованию плесени и грибов.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Мастику перед применением следует перемешать, при необходимости разбавить водой не более 5% от массы. Склеиваемые поверхности выровнять, высушить, очистить от пыли, грязи, жиров и масляных пятен, осыпающиеся и непрочные участки удалить. Наносить гребенчатым шпателем на одну из склеиваемых поверхностей слоем до 4,0 мм. Увеличивать наносимый слой более 4 мм не рекомендуется.

Приклеивание плитки, камня: плитку с нанесенной мастикой прижать на 5-10 секунд. Затирку швов проводить только после полного высыхания мастики.

Время высыхания зависит от температуры проведения работ, толщины шва, впитывающей способности и площади склеиваемых поверхностей. Для элементов размером 0,09 м² при температуре 20°C, влажности 65%, время высыхания составляет 5 суток. При приклеивании элементов размером более 0,09 м² время высыхания клеевого шва может значительно увеличиться.

Печи и камины ремонтировать и облицовывать плиткой необходимо в горячем, протопленном виде до температуры от +30°C до +50°C.

Не наносить при температуре ниже +5°C. Инструмент и пятна отмыть водой сразу после окончания работ.

РАСХОД:

0,5 - 1,7 кг на кв.м поверхности в один слой в зависимости от толщины клеевого слоя.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

от -30°C до +30°C. Мастика выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания, восстанавливает свои свойства после размораживания.

Мастика пожаровзрывобезопасна.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При работе используйте резиновые перчатки. Остерегайтесь попадания в глаза. При попадании тщательно промойте водой. Беречь от детей.

СОСТАВ:

Связующее, инертный наполнитель, модифицирующие добавки.

СРОК ГОДНОСТИ: 12 месяцев.