

Лист Технической Информации

Момент Эпоксилин DUO

Упаковка:
2*25г
2*50г



Описание:	Активный, двухкомпонентный, не содержащий растворителя клей на эпоксидной основе.
Область применения:	Предназначен для склеивания, герметизации, ремонта изделий из различных материалов: всех видов металла, керамики, стекла, стекловолокна, дерева, пластиков и т.д. Идеально подходит для восстановления недостающих частей, для заполнения, вмятин, сколов, трещин. Подходит для реставрации всех видов строительных материалов, плитки, мрамора, цемента, камня, бетона, кирпича, природных и искусственных камней и т.д.
Инструкции по использованию:	
- Подготовка поверхности:	Соединяемые поверхности должны быть сухими, свободны от пыли и масел. При возможности сделайте поверхности шероховатыми. Отрезать равные части от каждого компонента. Соединить отрезанные части друг с другом и размять до однородного состояния.
Подготовка продукта:	Нанести полученный состав на поверхности. При необходимости, придать kleевому составу необходимую форму. Максимальное время использования составляет 4 минуты после смешивания (при 20-25 °C).
- Применение продукта:	Соединенные части можно использовать через 15 минут после склеивания (при 20-25 °C).
- Время фиксации:	Сильный удар выдерживается через 2 часа после склеивания (при 20-25 °C), когда клей достигает прочности 10 Н/кв.мм.
- Время затвердевания:	Затвердевание можно ускорить путем увеличения

температуры (до 70 °С).

При температуре ниже 15 °С затвердевание замедляется.

Характеристика затвердевшего клея:

- Цвет: Серый
- Рабочая температура эксплуатации: В целом может эксплуатироваться при температуре от -30 до +150 °С.
Соединенные части под высоким давлением не должны подвергаться воздействию температуры выше 60 °С.
- Прочность на сдвиг: (EN 1465) Прим. 11 Н/кв.мм (24 ч., 23 °С, сталь/сталь)

Прочие свойства:

Клей не сокращается и не растягивается при затвердевании.
Затвердевший клей можно шлифовать, полировать, сверлить, подвергать механической обработке и наносить на него покрытие.
Показывает хорошую устойчивость к воде, маслам и обычным растворителям.

Упаковка:

2x50 г

Условия хранения:

Продукт должен храниться при температуре от минус 20°C до плюс 30 °С.

Время хранения:

24 месяца при хранении закрытым в упаковке производителя при указанных условиях.

По истечении этого времени продукт может быть пригодным для использования, но рекомендуется провести его проверку или проконсультироваться с нашим Техническим сервисом.

Внимание:

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности. Информация основана на уровне наших знаний на настоящий момент. Она представлена добросовестно, но не дает гарантию на какие-либо конкретные свойства. Пользователи должны самостоятельно проверять, есть ли какие-либо условия, требующие дополнительной информации или защиты, и требуется ли дополнительное уточнение представленных здесь данных.



Excellence is our Passion

Продавец и уполномоченная организация:
ООО «Хенкель Рус».

Россия, 107045, г. Москва, Колокольников пер. д.11.
+7 495 745 22 34
+7 812 326 16 63
www.moment.ru